



EUROPHALT +

Haftgrund für Thermoplastik

EUROPHALT+ ist ein gemäß
Hochleistungs-Reparaturasphalt,
vielseitig einsetzbar und geeignet für
den Einbau auf Straßen und anderen
Verkehrsflächen.

PRÄSENTATION

Beschreibung

EUROPHALT+ 0/3 und 0/4 ist ein, nach DIN EN 13108-6 geprüfter, Hochleistungs - Reparaturasphalt der sehr vielseitig einsetzbar ist und sich für den Einbau auf Straßen und sonstige Verkehrsflächen eignet.

Anwendungsgebiet

Verfüllen von Schlaglochern, Aufbrüchen, ausgefrästen Mulden, Absätzen, Absackungen in Fahrbahnbereichen, Wiederherstellung der Fahrbahnoberfläche nach Fräsarbeiten wie z. B.
Demarkierung alter Fahrbahnmarkierung und Risse Sanierung.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Der **EUROPHALT+** wird bei einer Temperatur von < 160 °C verarbeitet.

Rührwerkskocher Europhalt+ 0/3

Hierfür wird ein Rührwerkskocher, der über eine thermostatische Regelung verfügt und somit eine schonende Aufschmelzung des **EUROPHALT+** gewährleistet, empfohlen! Das aufgeschmolzene Material ist direkt aus dem Kocher mit Eimer oder ähnlichen Behältern zu vergießen. Zum Verziehen des Materials eignen sich Ziehschuh, Schleppkasten oder Spachtel. Das aufgetragene Material muss im **heißen** Zustand mit Bitumen ummantelten Splitt abgestreut werden, um somit eine ausreichende Oberflächenrauigkeit zu erzielen.

Heißluftlanze Europhalt+ 0/4

Material direkt auf der Schadstelle verteilen und mit einem Flämmer erweichen. Mit einem Verlegespatel lässt sich das Material leicht verteilen und durch den hohen Feinanteil fast bis auf 0 mm ausziehen. Material im heißen Zustand mit bituminösem Splitt abstreuen. Eine zusätzliche maschinelle Verdichtung ist nicht erforderlich.

Untergrund

Die zu behandelnden Schadstellen sollten ausschließlich bei trockenem Wetter und einer Oberflächentemperatur von über +3°C saniert werden!

Vor Beginn der Arbeiten muss der Untergrund gründlich gereinigt, altes Füllmaterial wie z. B. Kaltasphalt beseitigt und die losen Bestandteile entfernt werden. Ein Vorwärmen der zu sanierenden Flächen durch Turbotrockner, Heißluftlanze oder Handbrenner wird empfohlen.

Eine zusätzliche maschinelle Verdichtung ist nicht erforderlich.

Kennzeichnung

Keine Gefahren beim Transport.

Hinweise und Sicherheitsratschläge auf dem Etikett beachten!

Für weitere Informationen bitte unser Sicherheitsdatenblatt beachten.

Lagerung

Die Haltbarkeit von **EUROPHALT+** ist bei ordnungsgemäßer Lagerung nahezu unbegrenzt. Das Material muss trocken gelagert und nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

Inhaltsstoffe


Ca. 10 % Überkornanteil 2/5 mit einem PSV > 56 und einem LA > 12
Feine Gesteinskörnungen 0/2 ECS ~ 35
Bitumen und Naturasphalt Additiv zur Temperaturabsenkung

Verpackung

Das Material ist in folgenden Gebinden verfügbar:

Europhalt+ 0/3 25 kg Säcke, 40 Säcke pro Palette

Europhalt+ 0/4 12 kg Plastikeimer, 55 Eimer pro Palette



EUROMARK

Kontakt :

EUROMARK Deutschland GmbH
Industriegebiet Heideloh
Hasenwinkel 3 06780 Zörbig OT Großzöberitz
Tel : +49 34956 / 249 -600
Fax : +49 34956 / 249 -601
E-Mail : info@euromark.eu
Internet : www.euromark.eu