



PRIMAFLEX

Haftgrund

Niedrigviskoser Haftgrund auf Harzbasis, der die Haftung von Farben, Kaltplastik und Kaltspritzplastik verbessert und besonders für stark saugende Untergründe empfohlen wird.

PRÄSENTATION

Beschreibung

PRIMAFLEX, ist ein auf flüssigem Harz basierender Haftgrund mit niedriger Viskosität, welcher die Haftung von dispersions- und lösungsmittelbasierenden Farben auf Betonböden, sowie auf alter Kaltplastik und alter Thermoplastik erhöht. PRIMAFLEX kann auch verwendet werden, um die Haftung von Kalt- und Kaltspritzplastik zu erhöhen.

Eigenschaften

Haftgrund PRIMAFLEX ist ein lösungsmittelhaltiges Voranstrichmittel auf Basis von Acryl-Harz, speziell empfohlen für stark absorbierende Untergründe.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Gebrauchsanweisung

Haftgrund PRIMAFLEX ist gebrauchsfertig. Nicht verdünnen.

Haftgrund PRIMAFLEX ist entwickelt, um in einem Temperaturbereich zwischen 5°C und 40°C zu arbeiten.

Maximale Luftfeuchte: 80%

Nicht bei extrem hohen Temperaturen oder auf gefrorenem Boden applizieren.

Applikation

Pinsel, Rolle, AIRLESS

Verbrauch

Minimum = 100 g/m², Maximum = 200 g/m²

Bitte achten Sie auf den Verbrauch. Bei Überdosierung können Abweichungen vom gewünschten Resultat auftreten.

Bei stark absorbierenden Untergründen, kann eine zweite Applikation notwendig sein.

Reinigung

Lösungsmittel SOLVECOL oder SOLVEO. Wasser oder Alkohol sind strengstens untersagt.

Trockenzeit

15 Minuten. Abhängig von den umgebenden Bedingungen.

Physikalische Eigenschaften

Merkmale	Wert
Viskosität bei 20°C	8/12 AFNOR CUP 4
Dichte bei 20°C	0,89 0,99 g/m ³
Flammpunkt	<23°C

Gebinde - Lagerung

Metalleimer, 20 Liter → Artikel-Nr. AA3D4970006

Lagerung in einem belüfteten und trockenen Raum, nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen. (max. 25°C)

Haltbarkeit: 3 Jahre ab Produktionsdatum

Sicherheit und Umwelt

Dieses Produkt ist nur für den professionellen Einsatz gedacht.


Befolgen Sie alle Vorschriften in Bezug auf Handhabung, Lagerung und Entsorgung aller gefährlichen Materialien und Abfällen.

Konsultieren Sie örtliche Behörden oder Entsorgungsunternehmen für einzelne Anweisungen und Anforderungen.

Minimieren Sie den Abfall, entsprechend den örtlichen Gesetzen so weit wie möglich.

Empfehlungen

	High Solid Farbe	Dispersionsfarbe	Kaltspritzplastik (KSP)	Kaltplastik	Thermoplastik
Beton - Staubfrei	PRIMAFLEX	PRIMAFLEX	CPR 14 oder Primaflex	CPR 14 oder Primaflex	Primajet
Beton - Staubig	nein	nein	nein	nein	nein
Beton - Deaktiviert	nein	nein	nein	nein	nein
Beton - Glatt	nein	nein	nein	nein	nein
Alte oder glatte Kaltplastik	PRIMAFLEX	PRIMAFLEX	CPR 14 oder Primaflex	CPR 14 oder Primaflex	Primajet
Alte oder glatte Thermoplastik (ausgenommen Thermospray)	PRIMAFLEX	PRIMAFLEX	CPR 14 oder Primaflex	CPR 14 oder Primaflex	Primajet



EUROMARK

Kontakt :

EUROMARK Deutschland GmbH
Industriegebiet Heideloh
Hasenwinkel 3 06780 Zörbig OT Großzöberitz
Tel : +49 34956 / 249 -600
Fax : +49 34956 / 249 -601
E-Mail : info@euromark.eu
Internet : www.euromark.eu